



Pintura Padrão para Estação Tubo

EB - ATT/ UMT
003/14

Pintura:

a. **Preparo da superfície:**

a.1. **Peças novas e/ ou grandes áreas com corrosão generalizada:**

Remover toda corrosão e/ ou tintas não aderidas; através de jateamento abrasivo; obtendo padrão visual Sa 2 ½, com rugosidade mínima de 40 µm, conforme Norma ISO 8501 — 1 (SIS 05 5900 67). (remover escamas de laminação, produtos de corrosão e revestimentos velhos firmemente aderidos ou não, utilizando abrasivos metálicos (ferro, alumínio, cobre) sob pressão elevada).

a.2. **Pequenas áreas com corrosão localizada:**

Remover toda corrosão e/ ou tintas não aderidas; através limpeza manual e/ ou mecânica; até obter padrão visual St2 / St3, não deixando a superfície lisa e/ ou polida, conforme Norma ISO 8501 — 1 (SIS 05 5900 67); seguido de limpeza com panos embebidos em Thinner apropriado – trocar os panos com freqüência.

a.3. **Pequenas ou grandes áreas sem corrosão (somente repintura):**

Remover todo contaminante através de lavagem com água e detergente; seguido de leve lixamento com lixas grana 120/ 150; seguido de limpeza com panos embebidos em Thinner apropriado – trocar os panos com freqüência.

b. **Primer:**

b.1 Aplicar uma demão de PRIMER EPOXI POLIAMIDA MODIFICADO, PIGMENTADO COM ALUMÍNIO, contendo no mínimo 80% de sólidos por volume, com espessura mínima de 125 µm.

Ref. TINTAS JOTUN = JOTAMASTIC 90 ALUMÍNIO ou similar

c. **Acabamento:**

c.1 Áreas expostas à radiação UV (anéis, corrimãos, componentes internos escadas et oda estrutura acima do piso): Aplicar duas demões de ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO SEMI BRILHANTE, na cor preta (vermelho brilhante no corrimão interno); contendo no mínimo 48% de sólidos por volume, com espessura mínima de 35µm por demão.

Ref. TINTAS JOTUN = HARDTOP XP PRETO ou similar

c.2 Áreas não diretamente expostas à radiação UV (apoios e toda estrutura abaixo do piso): Aplicar uma demão de ACABAMENTO EPOXI MODIFICADO DE ALTA ESPESSURA (isento de Alcatrão), contendo no mínimo 80% de sólidos por volume, com espessura mínima de 250 µm.

Ref. TINTAS JOTUN = JOTAMASTIC 90 PRETO ou similar